Vergleichungstabelle der verschiedenen Porcellanmassen.

	Sevres	Meissen	China	Englisch
SiO_2	58,0	59,4	69,6	40,5
Al_2O_3	34,0	32,6	23,6	24,2
Alkali	3,0	5,5	6,2	5,3
CaO, MgO	4,5	—	0,3 / 0,2	14,2
Fe_2O_3	—	0,4	1,1	0,4
$Ca_3O_8P_2$	—	—	—	15,4

Gold Zinnasche als Färbung f. Email.

Porcellan fabrik in Berlin für den Chemiker Johann Wolfgang Mayer, erwarb ab d. Jonquairsky, alles Vorräthe Effekten, u. s. w. Dieses Manuskript enthält verschiedene Temperaturangaben.

Einige Fabriken benutzen Porcellanmehl, Porcellanscherben, Porcellanerde, Feldspath, Quarz, Kalkspath (Salpeter) aufgelöst (Frittes Porcellan) fabriciren Masse zu feinem Glase u. Porcellain.

Es kommt also die Zusammensetzung, Reinheit der Materialien.

II Eisenmetalle

Befinden sich in Natur ziemlich gross, Bergarten, ziemlich grosse Verbreitung mit Metallverbindungen d. Erze.

Die Metalle u. Legirungen in Gruppen abgetheilt.

Hauptsächlich unterscheidet man zwei Hauptgruppen

1. Gruppe: Metalle deren Verbindungen d. Reagentien, den ähnlich sind und Mangan, alleine verbindungen.

Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Uran, Chrom; Zink, Cadmium, Kupfer, Blei.

Mangan.

Mn = 27,6

Metall. nicht frei in Natur, sondern oxyd. aufgefunden. Durch Reduction von mittelst Kohle aus den Oxyden. Das so erhaltene Metall ist kein reines Mangan, sondern Kohlenstoffhaltig.